

Art.-Nr.: 9001-7

# BIOMADERAS® Hartwachsöl



Für eine langlebige und natürliche Holzoberfläche

*Das BioMaderas Hartwachsöl ist ein extrem beständiger offenporiger Anstrich für Holz im Innenbereich. Geeignet für Holzböden, Tischplatten und Möbelstücke, nachhaltig hergestellt.*



## • PRODUKTBESCHREIBUNG:

### Beschreibung

BioMaderas Hartwachs-Öl Evolution, ideal für Holzoberflächen im Innenbereich, ist perfekt für strapazierte Flächen wie Holzfußböden, Kork und Möbel. Auch in Feuchträumen anwendbar, schützt es effektiv gegen Feuchtigkeit und Alltagsbelastungen und erhält die natürliche Schönheit des Holzes.

### Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei ca. 20–30 ml/m<sup>2</sup>, was bedeutet, dass 1 Liter Hartwachs-Öl Evolution für maximal 50 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag ausreicht.

### Anwendung

Für optimale Ergebnisse muss der Holzuntergrund sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Verarbeiten Sie das Öl bei über 8°C und stellen Sie sicher, dass die Holzfeuchtigkeit unter 18% und die Luftfeuchtigkeit unter 60% liegt. Entfernen Sie Fett und Schmutz vor dem Auftragen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und behandeln Sie pilzgefährdete Weichhölzer im Außenbereich vorab mit einem Imprägniergrund. Die Trockenzeit beträgt mindestens 24 Stunden; die Endhärte erreicht das Öl nach ca. 3 Tagen. Rühren Sie das Öl vor und während der Anwendung gut um. Führen Sie Probeanstriche durch und tragen Sie den Erstanstrich idealerweise vor der Montage auf.

### Inhaltsstoffe

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Microwachse, Additive, bleifreie Trockenstoffe, Titandioxid, Pigmente.

### Reinigung & Lagerung

Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

## • HINWEISE:

### Warnhinweise und Entsorgung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 560 g/l VOC.

### Bearbeitungshinweise

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
- Lackierte Oberflächen abbeizen oder abschleifen (Endschliff mit 150er Körnung oder feiner).
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.
- Handtrocken in 3–4 Std. Trocknungszeit abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Vollständige Aushärtung in 8–10 Tage; in dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.

Hartwachs-Öl evolution kann manuell und maschinell verarbeitet werden. Ersten Anstrich mit Pinsel, Rolle, Pad oder Flächenstreicher dünn und gleichmäßig auftragen. Zweiten Anstrich genau wie den Ersten nach 5–8 Std., spätestens innerhalb von 24 Std., auftragen. Ein Zwischenschliff ist im Regelfall nicht erforderlich, verbessert jedoch bei matten Oberflächen die Optik und Haptik. Holzdielen können einzeln, vor dem Verlegen behandelt werden. Um eine schöne und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, kann das Hartwachs-Öl evolution einpoliert werden. Einfach den Überschuss nach 10 Min. abnehmen und Rest mit Pad einmassieren.